

# MULTIFILL-SMALTO 1-8

## (МУЛЬТИФИЛ-СМАЛЬТО 1-8)

### Водоотталкивающая полимерцементная затирка для межплиточных швов, фарфоровая текстура

#### Описание

MULTIFILL-SMALTO 1-8 – цветная полимерцементная затирка для швов, усиленная смолами. Имеет высокую механическую прочность, отличную цветовую стабильность и превосходную водонепроницаемость. Содержит специальные антибактериальные компоненты, предотвращающие скопление и воздействие бактерий на швы. Позволяет получить гладкую и глянцевую финишную поверхность. Подходит для заполнения швов шириной 1-8 мм.

Классифицирована как затирка типа CG2 WA в соответствии с требованиями стандарта EN 13888 & ISO 13007-3. Сертификат No.: 20/22375-905 & 20/22375-1316, лаборатории APPLUS.

MULTIFILL-SMALTO 1-8 получил Экологическую Декларацию Продукта (EPD) после оценки его воздействия на окружающую среду на протяжении жизненного цикла. Регистрационный No: S-P-06175, The International EPD® System.

#### Прочность на сжатие:

• через 28 дней: 35,00 Н/мм<sup>2</sup>

• после 25 циклов мороз-оттаивание: 35,00 Н/мм<sup>2</sup>

(EN 12808-3)

#### Прочность на изгиб:

• через 28 дней: 7,50 Н/мм<sup>2</sup>

• после 25 циклов мороз-оттаивание: 7,50 Н/мм<sup>2</sup>

(EN 12808-3)

Усадка: ≤ 2,50 мм/м

(EN 12808-4)

#### Водопоглощение:

• через 30 мин: ≤ 0,1 г

• через 240 мин: ≤ 0,3 г

(EN 12808-5)

Работопригодность: минимум 2 часа при +20°C

Пешеходные нагрузки: через 10 часов при +20°C

#### Область применения

MULTIFILL-SMALTO 1-8 применяется для заполнения межплиточных швов на стенах и полах как внутри, так и снаружи помещений.

#### Технические характеристики

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Вид:                          | цементный порошок     |
| Цвет:                         | 34 цвета              |
| Требуется воды:               | 1,10 л /мешок 4 кг    |
| Плотность сухого раствора:    | 1,18 ± 0,05 кг/л      |
| Плотность свежего раствора:   | 1,95 ± 0,05 кг/л      |
| Температура нанесения:        | от +5°C до +35°C      |
| Износостойкость: (EN 12808-2) | ≤ 500 мм <sup>3</sup> |

#### Инструкции

##### 1. Подготовка основания

Основание, на которое крепится плитка, должно быть тщательно очищено. Швы необходимо хорошо расчистить и смочить мокрой губкой.

##### 2. Нанесение

MULTIFILL-SMALTO 1-8 добавляется в воду при постоянном помешивании до образования однородной массы. Для перемешивания рекомендуется использовать низкооборотистую дрель.

После перемешивания нужно дать смеси отстояться около 3 минут, после чего повторно слегка перемешать.

Швы заполняются раствором при помощи резинового шпателя. Для того, чтобы швы были затерты полностью, раствор нужно наносить в диагональном направлении. Спустя некоторое время излишки материала нужно удалить мокрой губкой. По окончании работ поверхность можно протереть сухой тканью.

Если работы проводятся на улице или при высокой температуре, рекомендуется регулярно смачивать заполненные швы мокрой



# MULTIFILL-SMALTO 1-8

губкой, во избежание быстрого высыхания раствора.

## Расход

Расход MULTIFILL-SMALTO 1-8 зависит от размера плитки и ширины шва. В таблице указан расход материала (г/м<sup>2</sup>) для нескольких параметров:

| Размеры плитки (см) | Ширина шва |       |      |       |
|---------------------|------------|-------|------|-------|
|                     | 2 мм       | 4 мм  | 6 мм | 8 мм  |
| 2 x 2 x 0,3         | 750        | 1.500 | ---  | ---   |
| 10 x 10 x           | 300        | 600   | 900  | 1.210 |
| 15 x 15 x           | 240        | 470   | 710  | 950   |
| 20 x 20 x           | 180        | 360   | 540  | 720   |
| 30 x 30 x           | 140        | 280   | 410  | 550   |
| 40 x 40 x           | 100        | 210   | 320  | 420   |
| 50 x 50 x           | 90         | 170   | 260  | 340   |

## Срок годности - Хранение

- Бумажные мешки 20 кг:  
12 месяцев с даты производства
- Полиэтиленовые мешки по 4 кг и 2 кг:  
24 месяца с даты производства

Вышеуказанные сроки хранения действуют с даты производства при хранении материала в невскрытой заводской упаковке в помещениях, защищенных от влаги и мороза.

## Важные пометки

- Продукт содержит цемент, который при контакте с водой реагирует как щелочь. Классифицируется как раздражающее вещество.
- Инструкции по безопасному использованию и советы о мерах безопасности указаны на упаковке.

## Упаковка - Цветовая гамма

MULTIFILL-SMALTO 1-8 поставляется в 34 цветах, которые имеют соответствующие коды, в полиэтиленовых мешках по 2 кг, 4 кг и бумажных мешках по 20 кг:

| Цвет                    | 2 кг | 4 кг | 20 кг |
|-------------------------|------|------|-------|
| 01 Белый                | •    | •    | •     |
| 02 Черный               | •    | •    |       |
| 03 Серый                | •    | •    | •     |
| 04 Перламутрово-серый   | •    | •    |       |
| 05 Светло-серый         | •    | •    | •     |
| 06 Багама беж           | •    | •    | •     |
| 07 Красно-коричневый    | •    | •    |       |
| 08 Коричневый           | •    | •    |       |
| 09 Светло-коричневый    | •    | •    |       |
| 10 Темно-серый          | •    | •    |       |
| 11 Слоновая кость       | •    | •    |       |
| 13 Красный              | •    | •    |       |
| 15 Манхеттен            | •    | •    |       |
| 16 Светлая охра         | •    | •    |       |
| 17 Анемон               | •    | •    |       |
| 18 Перламутрово-бежевый | •    | •    |       |
| 19 Мокко                | •    | •    |       |
| 20 Марун                | •    | •    |       |
| 21 Карамель             | •    | •    |       |
| 25 Крокус               | •    | •    |       |
| 29 Серебристо-серый     | •    | •    |       |
| 30 Цемент               | •    | •    |       |
| 31 Керамика             | •    | •    |       |
| 32 Синий Миконс         | •    | •    |       |
| 40 Темно-коричневый     | •    | •    |       |
| 41 Землисто-коричневый  | •    | •    |       |
| 42 Серо-бежевый         | •    | •    |       |
| 43 Оливково-зеленый     | •    | •    |       |
| 44 Кэмэл                | •    | •    |       |
| 45 Песочный             | •    | •    |       |
| 46 Серо-синий           | •    | •    |       |
| 47 Сиреневый            | •    | •    |       |
| 48 Лимонно-желтый       | •    | •    |       |
| 49 Бирюзовый            | •    | •    |       |