

STARLIKE CRYSTAL EVO

ХИТ ПРОДАЖ!

Эпоксидная затирка с эффектом «хамелеон»
для всех видов мозаики



Внутренние
и наружные
работы



Ширина швов
1-3 мм



100% водо-
стойкость



Для мозаики

Назначение

Заполнение межплиточных швов шириной до 3 мм.

Область применения

Применяется для наружных и внутренних работ в отапливаемых и неотапливаемых, сухих и влажных помещениях всех типов:

- сухие помещения (гостиные, входные группы, МОП, коридоры);
- влажные помещения (кухни, ванные комнаты, санузлы, душевые поддоны, прачечные, бассейны, хаммамы, джакузи, фонтаны);
- коммерческие помещения (образовательные учреждения, супермаркеты, торговые центры, склады, рестораны, фудкорты и т.д.);
- фасады, бетонные лестницы, балконы, террасы, эксплуатируемые кровли;
- цементные стяжки с водяным и электрическим подогревом;
- затирка декоративных элементов и поверхностей (бордюры, столы, витражи и т.д.);
- затирка декоративных панно из стеклянной мозаики; облицовка с подсветкой стен, столешниц, панно.

Подходит для следующих видов облицовок:

- Тонкая стеклянная, зеркальная, металлическая, художественная мозаика.

Ключевые свойства

- Высокая светопропускающая способность.
- Затирки принимает оттенок мозаики.
- Прозрачные стеклянные микросферы не царапают поверхность мозаики.
- Идеально гладкие швы (быстрое и качественное заполнение швов мозаики).
- Для всех видов стеклянной и художественной мозаики.
- Устойчивость к выгоранию и пожелтению.
- Устойчивость ко всем видам загрязнений.
- Устойчивость к агрессивным средам.

- Стойкость цвета и долговечность.
- Устойчивость к трещинообразованию.
- 100% водостойкость и грязеотталкивающие свойства.
- Высокая атмосферостойкость.
- Начало эксплуатации уже через 24 часа.

Рекомендации к применению

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Работы по заполнению межплиточных швов рекомендуется проводить при температуре от +5 °C до +35 °C.

ПОДГОТОВКА ШВОВ

Затирка швов должна производиться после полного высыхания клеевого слоя. Швы необходимо очистить от остатков клея, пыли и других загрязнений.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА

Добавить отвердитель (компонент В) в пасту (компонент А). Смешать электродрелью со специальной насадкой до получения однородного состава без комков. Время использования смеси — 60 минут.

ЗАТИРКА МЕЖПЛИТОЧНЫХ ШВОВ

Заполнить швы приготовленным составом, распределяя и уплотняя его специальным резиновым шпателем. Очистка поверхности производится сразу после нанесения шпателем с белым войлоком, смоченным водой. Окончательная очистка поверхности до полного удаления состава с плитки и получение гладкого шва производится плотной целлюлозной губкой.

РАСХОД

Расход затирки зависит от размера плитки и ширины шва. Подробная таблица расходов на стр. 3.

ОЧИСТКА ПОВЕРХНОСТИ

Очистку поверхности мозаики можно производить сразу же после окончания затирки швов на участке площадью 1–2 м². Очистку мозаики и финишную обработку поверхности швов

можно проводить одновременно с затиркой швов или через некоторое время (через 5–20 минут). Очистка и финишная обработка поверхности производится чистой водой в несколько этапов, пока STARLIKE CRYSTAL EVO еще свежий, в течение 60 минут с момента приготовления. Первичная очистка осуществляется пластиковым шпателем для эпоксидной затирки (артикул 108) со сменным блоком (артикул 109), смоченным в холодной воде. Финишная очистка поверхности производится с использованием целлюлозной губки. Очистку следует производить до получения гладкой «закрытой» поверхности швов, полностью удаляя следы эпоксидного состава с мозаики, не вымывая затирку из швов. Остатки воды с плитки собрать целлюлозной губкой движениями по диагонали к направлению швов. Если после затирки швов и очистки поверхности на мозаике остались следы затирки или разводы в виде прозрачной пленки эпоксидной смолы, их можно удалить с поверхности мозаики жидким чистящим средством LITONET EVO (для пола) или LITONET GEL EVO (для стен).

УХОД ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ ШВОВ

Свежие швы следует предохранять от воздействия таких факторов, как высокая температура, мороз, сильный ветер, дождь или снег, т. к. они могут повлиять на процесс отверждения.

Не ходить по свежезатертой поверхности, чтобы не допустить загрязнения поверхности швов. в случае необходимости ходить по облицовочной поверхности, затертой STARLIKE CRYSTAL EVO, допускается не ранее, чем через 24 часа после окончания работ и только в чистой обуви или в чистых защитных бахилах поверх обуви.

Во избежание попадания пыли и мусора на свежезатертые швы не проводить в течение трех дней строительные работы вблизи облицовочных поверхностей, затертых STARLIKE CRYSTAL EVO. Это может негативно повлиять на внешний вид и цвет швов.

При затирке межплиточных швов мозаики в бассейнах рекомендуется предварительно провести тест на устойчивость затирки к химическим средствам, применяемым для дезинфекции воды, очистки чаши бассейна и других санитарных работ. При затирке вертикальных швов толщина облицовки не должна превышать 3 мм.

ВРЕМЯ НАЧАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Время полного набора прочности (рабочая нагрузка) — 5 суток. Время начала хождения — 24 ч.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Пластиковые ведра — 24 месяца в сухих условиях в оригинальной упаковке при температуре от +5 °С до +35 °С. Продукт может транспортироваться при отрицательной температуре воздуха. Выдерживает 5 циклов замораживания при температуре -22 °С. При транспортировке ниже 0 °С, использование продукта допускается не ранее, чем через 24 часа после выдержки в помещении при температуре +25(±5) °С. Размораживать без принудительного нагрева.

Состав

Эпоксидная смола, отвердитель, стеклянные микросферы, специальные добавки.

Фасовка



Техническая информация

Характеристика	Фактическое значение	Нормативное значение
Класс по EN 13888	RG	
Цветовая гамма	6 цветов	
Прочность на сжатие	52 МПа	≥ 45 МПа
Прочность на изгиб	36 МПа	≥ 30 МПа
Истираемость	≥ 120 мм³	
Температура эксплуатации	от -40 °С до +100 °С	
Время использования	60 минут	
Время ожидания перед началом очистки	5–30 минут	
Возможность хождения	24 часа	
Рабочая нагрузка (окончательное затверждение)	5 суток	

Вышеуказанная техническая информация верна при $t +20\text{ °C}$ и относительной влажности воздуха 60 %.

Цветовая гамма

	S.700 Crystal
	S.800 Grigio Oslo
	S.810 Verde Capri
	S.820 Azzurro Taormina
	S.825 Beige Havana
	S.830 Rosa Kyoto

Таблица расхода STARLIKE CRYSTAL EVO

ширина шва, мм размер плитки, мм	1	1,5	2	3
10x10x3	0,93	1,40	1,86	
10x10x10	3,10	4,65	6,20	
15x15x10	2,07	3,10	4,13	
20x20x3	0,47	0,70	0,93	
23x23x9	1,21	1,82	2,43	
25x44x10	0,65	0,98	1,31	1,96
30x30x8	0,83	1,24	1,65	2,48
50x50x4	0,25	0,37	0,50	0,74